

MANGRA 1200

Эластичная лента для гидроизоляции



Описание

- > высокопрочная эластичная лента MANGRA 1200 для гидроизоляции узлов, подверженных интенсивному высокому давлению воды;
- > лента обладает хорошими физическими параметрами, химической стойкостью;
- > легко плавится, крепится к основанию при помощи полимерного клея, например, эпоксидного клея MANGRA Fix;
- > для наружного и внутреннего применения;
- > стойкая к УФ-излучению;
- > подходит для контакта с питьевой водой;
- > концы можно сваривать строительным феном;
- > выдерживает большое негативное давление воды.

Применение

- > гидроизоляция внешних деформационных, конструктивных соединительных швов, в том числе с экстремальными подвижками;
- > гидроизоляция швов и трещин в подвалах, туннелях и трубах;
- > гидроизоляция трещин в бетоне;
- > ремонт гидроизоляции швов;
- > гидроизоляция гидротехнических сооружений;
- > гидроизоляция швов между жесткими и гибкими поверхностями.

Выбор ленты

- > позитивное и негативное давление воды до 1,5 Атм – лента 1 мм.
- > позитивное и негативное давление воды больше 1,5 Атм — лента 2 мм.
- > при ожидаемом движении шва больше 20 мм необходимо приклеивать ленту петлей омега.

Название	Ширина, мм	Общая толщина, мм	Вес, г/м ²	Твердость по Шору А	Термостойкость, °С (мин./макс.)
Лента толщиной 1 мм					
MANGRA 1210 - 1 мм	100	1	950	87	-30°C / +90°C
MANGRA 1220 - 1 мм	200	1	950	87	-30°C / +90°C
MANGRA 1230 - 1 мм	300	1	950	87	-30°C / +90°C
MANGRA 1240 - 1 мм	400	1	950	87	-30°C / +90°C
MANGRA 1250 - 1 мм	500	1	950	87	-30°C / +90°C
Лента толщиной 2 мм					
MANGRA 1210 - 2 мм	100	2	1850	87	-30°C / +90°C
MANGRA 1220 - 2 мм	200	2	1850	87	-30°C / +90°C
MANGRA 1230 - 2 мм	300	2	1850	87	-30°C / +90°C
MANGRA 1240 - 2 мм	400	2	1850	87	-30°C / +90°C
MANGRA 1250 - 2 мм	500	2	1850	87	-30°C / +90°C
Стандартная длина рулона: 20 м. Материал: ТРЕ. Цвет: серый.					